



Technický list 81.22 **Reflexný ochranný lak** **DenBit REFLEX ALU**

Výrobok Je bitúmenová hmota stredne modifikovaná syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť k rôznym podkladom. Obsahuje strieborné farbivo s dekoračným a antireflexným efektom. Náter je celý odolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám.

Vlastnosti

- Obsahuje strieborné farbivo – antireflexný efekt;
- Znižuje prehrievanie strešného plášt'a;
- Odolný UV žiareniu, slabým kyselinám a zásadám;
- Na asfalty, betóny a klampiarske prvky;
- Veľmi ľahká aplikácia;
- Na suchý podklad;
- I na zvislé konštrukcie;

Použitie - Ako roztok určený na ošetrovanie strešných krytín

Balenie Plechovka 4,5 kg, plechovka 9 kg
Farba Strieborná (po zaschnutí)

Technické údaje

Základ	-	bitúmenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukom	
Konzistencia	-	kvapalina	
Sušina	%	60	
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +30	
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Prachosuchosť	hod	6	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Řiadna suchosť	hod	12	
Prídržnosť k podkladu	MPa	≥ 0,5 betón	podľa ČSN 73 2577
	MPa	≥ 0,5 oceľ.plech	podľa ČSN 73 2577
	MPa	≥ 0,3 asfalt.pás	podľa ČSN 73 2577
Nasiakavosť	%	0	podľa ČSN EN ISO 62
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +30°C)
Počet vrstiev	-	1	
Hrúbka vrstvy	mm	0,1 – 0,2	
Približná spotreba na 1 vrstvu	kg/m ²	0,15 – 0,25	

Obmedzenie Nepoužívajte za dažďa. Vyhýbajte sa silno slnečným plochám. Nanesenú hmotu chráňte pred intenzívnym vysušením a dažďom.

Druh podkladu Krytiny z asfaltových lepeniek, bitúmenových šindelov, eternitu, pozinkovaných plechov, krytín z bitúmenových náterov, betónových stien a podobné minerálne podklady, cementové, cementovo-vápenné omietky.



Technický list 81.22 **Reflexný ochranný lak DenBit REFLEX ALU**

Príprava podkladu	Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt (prachu, hrdze, nerovnomerné lakové nátery), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrazený alebo pokrytý inovatkou ani vlhký. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Je nutné odstrániť staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou. Bublíny rozrežte do kríža a podlepte s použitím lepidla Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast) alebo DenBit Bond. Nevyplnené miesta v podklade vyplňte opravňou stierkou DenBit U. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami napr. Výplňovou opravňou stierkou na betón Den Braven, Finálnou opravňou stierkou na betón Den Braven alebo Rýchloopravňou maltou a následne pristúpiť k doplneniu chýbajúcej hydroizolácie s následným reflexným náterom.
Náradie	Štetec, mäkká dechtová kefa
Pracovný postup	Pred začatím prác výrobok riadne premiešajte pomocou miešadla. Pri ďalšom natieraní je nutné občas materiál opäť premiešať, aby sa zabránilo usadzovaniu hliníkového pigmentu na dne nádoby! Prípravok DenBit REFLEX ALU nanášajte na pripravený podklad v jednej rovnomernej tenkej vrstve pomocou štetca alebo mäkkej kefy.
Upozornenie	Do hmoty nepridávajte žiadne látky.
Čistenie	Materiál: technický benzín, organické rozpúšťadla, čistič M.E.K. Ruky: voda a mydlo, ošetrojúci krém na ruky.
Bezpečnosť	Vid' « Karta bezpečnostných údajov 81.22».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: - Vyhotovené dňa: 04.09.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149